

**ANWEISUNG ZUR  
MANUELLEN PFLEGE UND UNTERHALTSREINIGUNG**

**STAND 4/2014**

für alle naturgeölten Böden sowie Skåne, Kopparberg, Värmland / -stonewashed, Lappland / -Dark, Norrland / -Dark, Eriksberg / -Dark / -Coffee, Västerbotten und Kiefer Eriksberg

**MANUELLE EINPFLEGE MIT FAXE OILOTION**

Faxe Oilotion wird unmittelbar nach der Verlegung auf das saubere Parkett\* aufgetragen. Die Oberfläche wird nicht poliert.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Faxe Oilotion mit dem Faxe Rapid-Mopp oder einem guten Fellwischer in Holzfaserrichtung gleichmäßig und dünn auftragen. Nass in Nass arbeiten und keine Pfützen entstehen lassen.

1 Liter reicht für 15-25 m<sup>2</sup>

Staubtrocken nach 30 Minuten,  
schonend begehbar nach 3 Stunden bei 20°C,  
volle Belastbarkeit nach 3 Tagen.

\* Verschmutzte Oberflächen müssen vor der Ersteinpflege mit Faxe Intensivreiniger und Wasser 1:40 gereinigt werden.

---

**UNTERHALTSREINIGUNG ALTERNATIVEN**

**MIT FAXE AKTIVPFLEGE MATT**

Faxe Aktivpflege matt wird bei jeder feuchten Unterhaltsreinigung als Wischwasserzusatz verwendet. Das Produkt reinigt und schützt das Holz ohne es zu verspröden.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Faxe Aktivpflege matt ins Wischwasser geben: 1 Teil auf 20 Teile Wasser, bei dunklem Holz bis 1:10. Vorzugsweise mit 2 Eimern arbeiten, einem mit der Wischlösung und einem mit klarem Wasser. Mit der Lösung und dem Wischmopp in Faserrichtung des Holzes feucht wischen, Verschmutzungen aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser auswachen und auswringen.

1 Liter ergibt 20 (10) Liter Wischlösung und reicht für 150 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 20 Minuten

**MIT HOLZBODENSEIFE**

Faxe oder Woca Holzbodenseife wird bei jeder nassen Unterhaltsreinigung als Wischwasserzusatz verwendet. Holzbodenseife reinigt die geölte Holzoberfläche ohne sie zu verspröden.

Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Die Holzbodenseife ins Wischwasser geben (1:40). Vorzugsweise mit 2 Eimern arbeiten, einem mit der Wischlösung und einem mit klarem Wasser. Mit der Seifenlösung und einem Wischmopp Nass in Faserrichtung des Holzes wischen und Verschmutzungen lösen. Die Schmutzlösung nebelfeucht aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen und auswringen.

1 Liter ergibt 40 Liter Wischlösung und reicht für 300 m<sup>2</sup>.

Trocken nach 10 Minuten.